

MICROSHEAR BOND STRENGTH OF SELF-ADHESIVE RESIN COMPOSITE TO DENTIN

Napatchanun HANWAREE^{1*} and Apaporn PASASUK¹

¹ Faculty of Dentistry, Khon Kaen University, Thailand; Napatchanun.h@kkumail.com

(Corresponding Author)

ARTICLE HISTORY

Received: 1 September 2025

Revised: 22 September 2025

Published: 7 October 2025

ABSTRACT

The objective of this research was to compare the microshear bond strength (μ SBS) of a self-adhesive resin composite (SimpliShade™ Self-Adhesive Flow) to dentin following three different surface treatment methods. Three groups were tested: 1) no surface treatment (NS), 2) etching with 37% phosphoric acid (ES), and 3) application of OptiBond™ Universal in self-etch mode (OS). Sound-extracted human premolars were sectioned horizontally 2 mm from the central groove. The teeth were randomly allocated into three groups according to the assigned dentin surface treatment. Dentin surfaces were prepared according to the designated method, then restored with the self-adhesive resin composite, SimpliShade™ Self-Adhesive Flow. All specimens were stored in distilled water at 37°C for 24 hours. μ SBS testing was performed using a universal testing machine with a wire loop method at a crosshead speed of 1 mm/min. Data were analyzed using one-way analysis of variance (ANOVA), followed by Bonferroni post hoc comparisons. The results demonstrated that dentin surface treatment had a significant influence on microshear bond strength ($p < 0.001$). The OS group exhibited significantly the highest μ SBS compared with both the ES and NS groups ($p < 0.001$), while the ES showed significantly higher μ SBS than NS ($p < 0.001$). The results of this study concluded that the use of SimpliShade™ Self-Adhesive Flow in combination with an adhesive system provides the highest dentin bond strength.

Keywords: SimpliShade™ Self-Adhesive Flow, Microshear Bond Strength, Dentin Surface Treatment Methods, Self-Adhesive Resin Composite

CITATION INFORMATION: Hanwaree, N., & Pasasuk, A. (2025). Microshear Bond Strength of Self-Adhesive Resin Composite to Dentin. *Procedia of Multidisciplinary Research*, 3(10), 41

ความแข็งแรงพันธะเนื้อระดับจุลภาคของเซล์ฟแอดฮีซีฟเรซินคอมโพสิต ต่อเนื้อฟัน

ณภัทรชนันท์ หาญวารี^{1*} และ อาภาภรณ์ ภาษาสุข¹

1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; Napatchanun.h@kkumail.com (ผู้ประพันธ์บทความ)

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงพันธะเนื้อระดับจุลภาค (μ SBS) ของเซล์ฟแอดฮีซีฟเรซินคอมโพสิต ชนิดซิมพลิเจตเซล์ฟแอดฮีซีฟโพลีเมอร์กับเนื้อฟัน เมื่อเตรียมพื้นผิวเนื้อฟัน 3 วิธี คือ 1) ไม่เตรียมพื้นผิวเนื้อฟัน (NS) 2) ใช้กรดฟอสฟอริกความเข้มข้นร้อยละ 37 (ES) และ 3) ใช้สารยึดติดออปติบอนด์ยูนิเวอร์แซล วิชีเซล์ฟเอช (OS) นำฟันกรามน้อยสภาพดีที่ถูกถอนมาตัดในแนวระนาบที่ระดับ 2 มิลลิเมตรจากระงกกลางฟัน แบ่งเป็น 3 กลุ่มโดยการสุ่มอย่างง่าย เตรียมพื้นผิวเนื้อฟันตามวิธีในแต่ละกลุ่ม บุรณะด้วยซิมพลิเจตเซล์ฟแอดฮีซีฟโพลีเมอร์ แซ่ขึ้นงานในน้ำกลั่น 37 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง วัดค่า μ SBS ด้วยเครื่องทดสอบสากลโดยใช้โหลดแรงดึงขึ้น ความเร็ว 1 มิลลิเมตร/นาที เปรียบเทียบผลโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบบอแนเฟอร์โรนีที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ผลการศึกษาพบว่า การเตรียมพื้นผิวเนื้อฟันมีผลต่อ μ SBS อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.001$) โดยกลุ่ม OS สูงกว่า ES และ NS อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.001$) และกลุ่ม ES สูงกว่า NS อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.001$) สรุปได้ว่า วัสดุบุรณะซิมพลิเจตเซล์ฟแอดฮีซีฟโพลีเมอร์ควรใช้ร่วมกับสารยึดติดเพื่อให้ได้ความแข็งแรงพันธะต่อเนื้อฟันสูงที่สุด

คำสำคัญ: วัสดุบุรณะซิมพลิเจตเซล์ฟแอดฮีซีฟโพลีเมอร์, ความแข็งแรงพันธะเนื้อระดับจุลภาค, การเตรียมพื้นผิวเนื้อฟัน, วัสดุบุรณะเซล์ฟแอดฮีซีฟเรซินคอมโพสิต

ข้อมูลการอ้างอิง: ณภัทรชนันท์ หาญวารี และ อาภาภรณ์ ภาษาสุข. (2568). ความแข็งแรงพันธะเนื้อระดับจุลภาคของเซล์ฟแอดฮีซีฟเรซินคอมโพสิตต่อเนื้อฟัน. *Procedia of Multidisciplinary Research*, 3(10), 41

บทนำ

วัสดุเรซินคอมโพสิต ถูกใช้อย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นวัสดุบูรณะสีเหมือนฟันที่ถูกคิดค้นขึ้นและนำมาแทนที่การบูรณะด้วยวัสดุอะมัลกัม เนื่องจากปัญหาเรื่องความสวยงาม ความเป็นพิษจากสารปรอท เรซินคอมโพสิตได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่โพลีเมอร์ริคเมทริกซ์ (polymeric matrix) ของวัสดุ เพื่อลดการหดตัวจากความเค้นจากปฏิกิริยาโพลีเมอร์ไรเซชัน (polymerization shrinkage stress) นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาให้วัสดุเรซินคอมโพสิตมีคุณสมบัติที่สามารถยึดติดกับเนื้อฟันได้ด้วยตัวเอง (self-adhesive) (Ferracane, 2011) อย่างไรก็ตาม มีรายงานปัญหาจากการบูรณะด้วยวัสดุเรซินคอมโพสิตเหล่านี้มีแนวโน้มเกิดโรคฟันผุซ้ำภายหลังการบูรณะ (secondary caries) หรือมีอาการเสียวฟันภายหลังการบูรณะ เนื่องจากการหดตัวจากการเกิดโพลีเมอร์ไรเซชันของเรซินคอมโพสิต ทำให้เกิดการแยกกันที่ขอบของวัสดุและฟัน (marginal discrepancies) และเกิดแรงดึงเข้าหากันระหว่างปุ่มฟัน (contraction of cusps) (Sarrett, 2005) หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดการล้มเหลวจากการบูรณะ คือ การควบคุมความชื้น การใช้ระยะเวลาในการทำงานในคลินิกเนื่องจากขั้นตอนในการบูรณะที่มีความซับซ้อน และทำให้เกิดการผิดพลาดในขั้นตอนการบูรณะได้ (technique sensitive) (Alghamdi et al., 2024) จึงได้มีการพยายามพัฒนาเรซินคอมโพสิตเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานทางคลินิก เพื่อลดขั้นตอนในการบูรณะให้ระยะเวลาในการทำงานคลินิกสั้นลง และลดโอกาสการเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนต่างๆ ด้วยเรซินคอมโพสิตชนิดเซล์ฟแอดฮีซีฟ (self-adhesive resin composites) (Maas et al., 2017) โดยวัสดุบูรณะเซล์ฟแอดฮีซีฟ (self-adhesive materials) ได้ถูกพัฒนาเพื่อการบูรณะโดยตรง เพื่อให้มีความสะดวกในการใช้งาน (Van Meerbeek & Frankenberger, 2019) ลดขั้นตอนในการทำหัตถการ (Yao et al., 2020a) วัสดุเซล์ฟแอดฮีซีฟเรซินคอมโพสิตไหลชนิดหนึ่งที่มีการใช้คือ ซิมพลิเจต เซล์ฟแอดฮีซีฟโฟลว์ (SimpliShade™ Self-Adhesive Flow, Kerr, USA) ซึ่งบริษัทผู้ผลิตได้แนะนำข้อบ่งชี้ว่า สามารถบูรณะโพรงฟันประเภทที่หนึ่ง (Class I) ขนาดเล็กได้ และสามารถใช้เป็นรองฟัน (base/liner) ของการบูรณะโพรงฟันประเภทที่หนึ่งและสอง (Class II) สามารถใช้ในการเคลือบหลุมร่องฟันได้ (pit and fissure sealant) จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่าค่าความแข็งแรงพันธะระดับจุลภาค (microshear bond strength) ของคอมโพสิตไหลแม่ได้ดี ชนิดเซล์ฟแอดฮีซีฟ ให้ความแข็งแรงพันธะระดับจุลภาคไม่แตกต่างจากการใช้ร่วมกับสารยึดติดชนิดอลอินวัน (all-in-one adhesive) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ค่าความแข็งแรงพันธะระดับจุลภาคต่ำกว่าเมื่อใช้ร่วมกับสารยึดติดชนิดเอชแอนด์รีนซ์ (etch and rinse adhesive) (Bumrungruan & Sakoolnamarka, 2016) และมีการศึกษาพบว่าสามารถใช้กรดฟอสฟอริกความเข้มข้นร้อยละ 37 กัดผิวฟันเพื่อเพิ่มค่าความแข็งแรงพันธะเชื่อมกับทั้งเคลือบฟันและเนื้อฟันโดยไม่ใช้ร่วมกับสารยึดติดได้ (Sibai et al., 2022) อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของ David และคณะ ในปี 2022 (David et al., 2022) พบว่า ความแข็งแรงพันธะของเรซินคอมโพสิตไหลแม่ได้ดี (flowable resin composite) ชนิดเซล์ฟแอดฮีซีฟ หลายชนิดต่อเคลือบฟันและเนื้อฟันมีความแข็งแรงพันธะต่ำกว่าความแข็งแรงพันธะของเรซินคอมโพสิตชนิดดั้งเดิมที่มีการเตรียมพื้นผิวด้วยระบบสารยึดติดเอชแอนด์รีนซ์ และเซล์ฟเอช บ่งชี้ว่าเรซินคอมโพสิตไหลแม่ได้ดีชนิดเซล์ฟแอดฮีซีฟ มีความสามารถในการยึดติดที่จำกัดกับทั้งเคลือบฟันและเนื้อฟัน

จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์ห่อภิมาณ (systematic review and meta-analysis) เกี่ยวกับการใช้สารยึดติดยูนิเวอร์แซลกับเนื้อฟัน ศึกษาความแข็งแรงพันธะระดับจุลภาค (microtensile bond strength) ของสารยึดติดยูนิเวอร์แซลต่อเนื้อฟัน ทั้งวิธีเซล์ฟเอช และเอชแอนด์รีนซ์ พบว่าวิธีเซล์ฟเอช และเอชแอนด์รีนซ์ ให้ค่าความแข็งแรงพันธะระดับจุลภาคไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p > 0.05$) ทั้งการวัดผลความแข็งแรงพันธะทันทีและความแข็งแรงพันธะระยะยาว (Immediate and Long-term bond strength) (Chen et al., 2022) อีกทั้งวิธีเซล์ฟเอชเป็นวิธีที่ไม่มีขั้นตอนแยกในการกัดผิวฟันด้วยกรด ทำให้ลดจำนวนขั้นตอนในการบูรณะลง ใช้เวลาลดลง และลดความผิดพลาดในขั้นตอนการบูรณะได้ อย่างไรก็ตามยังไม่พบการศึกษาที่ทดสอบค่าความแข็งแรงพันธะระดับจุลภาคของวัสดุบูรณะซิมพลิเจตเซล์ฟแอดฮีซีฟโฟลว์มาบูรณะในฟันจริงด้วยวิธีการเตรียมผิวเนื้อฟันต่างๆ จึงเป็นที่มาของการศึกษานี้ที่จะศึกษาค่าเฉลี่ยความแข็งแรงพันธะระดับจุลภาคกับเนื้อฟันของซิมพลิเจตเซล์ฟ

แอตชีฟโพลาร์ เมื่อใช้วิธีการยึดต่างๆ ได้แก่ การไม่เตรียมพื้นผิวฟัน การใช้กรดฟอสฟอริกความเข้มข้นร้อยละ 37 การใช้สารยึดติดยูนิเวอร์แซล ชนิดออฟติบอนด์ยูนิเวอร์แซล ด้วยวิธีการเชลฟ์เอช เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลในการเลือกวัสดุ รวมทั้งวิธีการใช้สารยึดติดที่เหมาะสมกับวัสดุชนิดนี้ และเป็นแนวทางในการใช้งานให้การรักษผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมต่อไป

การทบทวนวรรณกรรม

วัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิตเมื่อใช้ร่วมกับสารยึดติดทำให้การบูรณะฟันมีความคงทนมากยิ่งขึ้นและสามารถใช้ได้ในความเป็นจริง แต่ยังคงมีสถานการณ์ที่ท้าทายต่อการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านสารยึดติด เช่น ในการสร้างและพัฒนาสารยึดติดที่มีประสิทธิภาพในบริเวณที่ไม่สามารถควบคุมความชื้นได้ดี และสามารถใช้งานได้ง่ายรวมถึงมีความสามารถในการยึดติดได้ด้วยตัวเอง จึงได้มีการพัฒนาวัสดุบูรณะเรซินแอตชีฟคอมโพสิต ซึ่งมีลักษณะสีเหมือนฟันซึ่งไม่จำเป็นต้องเตรียมพื้นผิวฟันและใช้สารยึดติดร่วมอีกต่อไป ด้วยเป้าหมายที่ว่าเพื่อให้ระยะเวลาในการทำงานในคลินิกสั้นลง และลดการผิดพลาดในขั้นตอนการบูรณะได้ (Yao et al., 2020b) วัสดุบูรณะเรซินแอตชีฟคอมโพสิต เริ่มเป็นที่รู้จักตั้งแต่ปี ค.ศ.2009 โดยแรกเริ่มมี 3 ผลิตภัณฑ์ สำหรับใช้ในทางคลินิกคือฟิวซิโอลิควิดเดนทีน (Fusio Liquid Dentin, Pentron Clinical, USA), เวอร์ไทซ์โฟลว์ (Vertise Flow, Kerr Dental, USA), เอ็มเบรสเว็ทบอนด์ (Embrace Wetbond, Pulpdent, USA) วัสดุความหนืดต่ำเหล่านี้มีข้อบ่งชี้ในการใช้สำหรับโพรงฟันชนิดที่หนึ่ง (cavity class I) และรอยโรคบริเวณคอฟันที่ไม่เกิดจากฟันผุ (non-carious cervical lesion) (Maas et al., 2017) หนึ่งในแอตชีฟคอมโพสิตชนิดไหลแผ่ได้ดี ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดชนิดแรก คือ เวอร์ไทซ์โฟลว์ (Vertise Flow; 3M, CA, USA) ซึ่งมีฟอสฟอริกเอสเตอร์เมทาคริเลต (phosphoric-acid ester methacrylate) และกลีเซอรอล ฟอสเฟตไดเมทาคริเลต (glycerolphosphate dimethacrylate, GPDMA) เป็นมอนอเมอร์ที่มีความเป็นกรด (acidic monomer) หมู่ฟังก์ชันฟอสเฟตมีกลุ่มฟอสเฟตที่เป็นกรดสำหรับการกัดผิวฟัน และกลุ่มเมทาคริเลตสองกลุ่มเพื่อทำให้เกิดการพอลิเมอไรเซชันร่วมกับมอนอเมอร์อื่นๆ (Ferracane, 2011) ในปี 2024 ได้มีการพัฒนา ซิมพลิเจตแอตชีฟโพลาร์ ซึ่งเป็นวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิตไหลแผ่ได้ดี ชนิดแอตชีฟ โดยพัฒนาขึ้นเพื่อตัดขั้นตอนการทาสารยึดติดออก เพื่อให้การบูรณะฟันมีความเรียบง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยทางบริษัทผู้ผลิตกล่าวว่ามีการผสมผสานเทคโนโลยีออฟติบอนด์ (Optibond technology) เพื่อให้การยึดติดกับเนื้อฟันและเคลือบฟันมีความแข็งแรง ซึ่งวัสดุบูรณะเรซินแอตชีฟโพลาร์คอมโพสิตมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับระบบสารยึดติดเชลฟ์เอช เนื่องจากมีมอนอเมอร์ที่มีความเป็นกรด เช่น กลีเซอรอล ฟอสเฟตไดเมทาคริเลต (Glycerol Phosphate Dimethacrylate, GPDM), คาร์บอกซิลิกเมทาคริเลต (Carboxylic methacrylate) เช่น 4-เมทาคริออกซีเอทิลไตรเมลลิติกแอซิด (4-methacryloxyethyl trimellitic acid, 4-MET) หรือฟอสเฟตเมทิล เมทาคริเลต (phosphate ethyl methacrylate, BMEP) ซึ่งมีมอนอเมอร์เหล่านี้มีความเป็นกรดตั้งแต่กรดแก่ เช่น GPDM โดยค่าพีเอชเป็น 1.9 ไปจนถึงกรดอ่อน เช่น 4-MET โดยมีค่าพีเอชเท่ากับ 3-4 โดยจะทำหน้าที่กัดผิวเนื้อฟันเพียงบางส่วน และซึมผ่านชั้นเสมียร์ (smear layer) ก่อให้เกิดชั้นไฮบริด (hybrid layer) ที่มีความหนาในระดับซับไมครอน นอกจากนี้ยังมีการเติม 2-ไฮดรอกซีเอทิล เมทาคริเลต (2-Hydroxyethyl methacrylate, HEMA) เพื่อเพิ่มความสามารถในการเกิดสภาวะการเปียกของพื้นผิว (wettability) ของวัสดุบนพื้นผิวเนื้อฟันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย (Maas et al., 2017)

การทดสอบความแข็งแรงพันธะระดับจุลภาค เป็นการทดสอบแรงดึงยึดติด โดยจะมีการออกแรงกระทำด้านใดด้านหนึ่งของชิ้นงานทดสอบ สามารถจับชิ้นงานทดสอบได้ด้วยวิธีการจับแบบแอคทีฟและพาสซีฟ (active and passive method) ข้อด้อยของวิธีนี้ คือ วัดความแข็งแรงพันธะที่ต่ำกว่า 5 MPa ได้ยาก สร้างชิ้นงานที่มีรูปทรงสม่ำเสมอได้ยากเนื่องจากชิ้นงานมีขนาดเล็กและบอบบาง จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดความเสียหายของชิ้นงานหรือการแตกหักระหว่างการเตรียมการทดสอบชิ้นงาน ความแข็งแรงพันธะเฉือนระดับจุลภาค เป็นการทดสอบความแข็งแรงพันธะเฉือน (shear Bond strength) ด้วยพื้นที่หน้าตัดที่ 3 ตารางมิลลิเมตร หรือน้อยกว่า ซึ่งสามารถวัดความแข็งแรงของการยึดติดได้


อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทำการวิเคราะห์พื้นที่และความลึกของพื้นผิวต่างๆ ได้ ข้อดี คือ สามารถสร้างตัวอย่างระดับจุลภาคหลายชิ้นได้จากพื้นเพียงหนึ่งชิ้น ซึ่งช่วยลดการใช้พื้นที่ในการทดสอบ เนื่องจากพื้นที่ทดสอบมีขนาดเล็ก ตัวอย่างชิ้นงานของการทดสอบความแข็งแรงพันธะระดับจุลภาคจะไม่มีแรงกระทำต่อชิ้นงานก่อนการทดสอบ มีเพียงแค่การถอดแม่พิมพ์ออกเท่านั้น และยังช่วยในการลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการทดสอบได้ (Sirisha et al., 2014) การศึกษาของ Van และคณะ (Van Meerbeek et al., 2010) พบว่า การทดสอบค่าความแข็งแรงพันธะระดับจุลภาคที่ให้แรงกระทำด้วยหัวกดจัดฟัน โดยแรงที่เกิดขึ้นจะใกล้เคียงกับรอยต่อแท่งคอมโพสิตที่ติดกับเนื้อฟันหรือเคลือบฟันมากกว่าแรงกระทำด้วยไขมีด

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา ความแข็งแรงพันธะโดยรวมของวัสดุบูรณะเซลล์แอตอีซีฟเรซินคอมโพสิตต่อเคลือบฟันและเนื้อฟันมีความแข็งแรงพันธะต่ำกว่าความแข็งแรงพันธะของเรซินคอมโพสิตชนิดดั้งเดิมที่มีการเตรียมผิวด้วยระบบสารยัดติดเอสเอนดรีนซ์ และเซลล์เอช ซึ่งหมายความว่า เมื่อไม่ใช้สารยัดติดส่งผลให้การยัดติดของวัสดุบูรณะเซลล์แอตอีซีฟเรซินคอมโพสิตลดลงทั้งเคลือบฟันและเนื้อฟัน (David et al., 2022) อย่างไรก็ตาม การศึกษาทดลองพบว่า ค่าความแข็งแรงพันธะระดับจุลภาคของคอมโพสิตไหลแผ่ได้ดี ชนิดเซลล์แอตอีซีฟ สามารถเทียบเคียงได้กับสารยัดติดชนิดออลอินวัน แต่ค่าความแข็งแรงพันธะระดับจุลภาคต่ำกว่าสารยัดติดชนิดเอสเอนดรีนซ์ (Bumrungruan & Sakoolnamarka, 2016) และพบว่า การเตรียมพื้นผิวด้วยกรดฟอสฟอริกความเข้มข้นร้อยละ 37 เป็นขั้นตอนสำคัญซึ่งสามารถเพิ่มค่าความแข็งแรงพันธะระดับจุลภาคของเซลล์แอตอีซีฟเรซินคอมโพสิตกับทั้งเคลือบฟันและเนื้อฟัน (David et al., 2022; Sibai et al., 2022)

สมมติฐานวิจัย

ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงพันธะระดับจุลภาคกับเนื้อฟันของวัสดุบูรณะซิมพลิเจดเซลล์แอตอีซีฟโพลี เมื่อทำการเตรียมพื้นผิวเนื้อฟันด้วยวิธีที่แตกต่างกัน 3 วิธี ได้แก่ การล้างและเป่าลมเบาๆ การทากรดฟอสฟอริก ความเข้มข้นร้อยละ 37 และการทาสารยัดติดยูนิเวอร์แซล ชนิดออปติบอนด์ ยูนิเวอร์แซล วิชีเซลล์เอช มีค่าความแข็งแรงพันธะระดับจุลภาคที่ไม่แตกต่างกัน

กรอบแนวคิดการวิจัย



วิธีการดำเนินการวิจัย


การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) ในห้องปฏิบัติการ (in vitro) ได้ทำการขอยกเว้นจริยธรรมจากศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ HE672314 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ฟันกรามน้อยบนมนุษย์สภาพดีทั้งหมด 30 ซี่ แบ่งกลุ่มทดลองเป็น 3 กลุ่ม โดยจำนวนกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการทำการทดลองนำร่องและนำผลการทดลองมาคำนวณหาขนาดตัวอย่างจาก โปรแกรม G*power 3.1.9.4 ระดับความเชื่อมั่นที่ 0.95 ซึ่งพบว่า ได้จำนวนตัวอย่างทั้งหมด 9 ซี่ จึงกำหนดกลุ่มตัวอย่างจำนวนกลุ่มละ 10 ซี่

การเตรียมฟัน


ฟันกรามน้อยบนมนุษย์ที่ไม่มีความผิดปกติของเคลือบฟันและเนื้อฟัน ไม่มีรอยผุ รอยแตก หรือรอยร้าวบนตัวฟัน ไม่มีวัสดุบูรณะอยู่บนตัวฟัน ไม่มีภาวะเคลือบฟันเจริญพร่อง (enamel hypoplasia) หรือภาวะเนื้อฟันเจริญพร่อง (dentine hypoplasia) หรือฟันตกกระ (fluorosis) ไม่เป็นฟันที่เคยรักษาดูแลฟันมาก่อน ที่ถูกถอน ไม่เกิน 6 เดือน จากผู้ป่วยอายุระหว่าง 18 ถึง 25 ปี นำฟันกรามน้อยยึดเข้ากับท่อพีวีซี ให้รอยต่อระหว่างเคลือบฟันและเคลือบรากฟันอยู่สูงกว่าตำแหน่งยึด 2 มิลลิเมตร ตัดฟันในแนวระนาบ ที่ระดับ 2 มิลลิเมตรจากร่องกลางฟัน (central groove) (ภาพที่ 1)

การเตรียมพื้นผิวเนื้อฟัน

นำชิ้นตัวอย่างที่ตัดแล้วมาทำการเตรียมผิวเนื้อฟันโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยการสุ่มอย่างง่ายโดยการเขียนหมายเลขชิ้นตัวอย่างลงในกระดาษแล้วสุ่มจับหมายเลข กลุ่มละ 10 ชิ้นตัวอย่าง คือ 1) เตรียมเนื้อฟันด้วยวิธีล้างและเป่าลมเบาๆ (NS) 2) เตรียมเนื้อฟันด้วยวิธีการดฟอสฟอริก ความเข้มข้นร้อยละ 37 (ES) 3) เตรียมเนื้อฟันด้วยวิธีทาสารยึดติดยูนิเวอร์แซล ชนิดออปติบอนด์ยูนิเวอร์แซล ด้วยวิธีเชลฟ์เอช (OS) โดยมีขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวฟันในแต่ละกลุ่ม (ตารางที่ 2) ตามที่บริษัทกำหนด โดยก่อนการฉายแสงของสารยึดติด วางท่อพลาสติกไทกอน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 มิลลิเมตร สูง 2.0 มิลลิเมตร บนผิวเนื้อฟันบริเวณปุ่มฟันด้านแก้ม 1 ซี่และปุ่มฟันด้านหลัง 1 ซี่ แล้วฉายแสง 10 วินาที ด้วยเครื่องฉายแสงชนิดแอลอีดีชนิดสมาร์ทไลท์โปร (SmartLite Pro modular LED curing light, Dentsply Sirona, USA) ที่มีความเข้มข้นแสง 1,200 มิลลิวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร (mW/cm^2) (ภาพที่ 2)



ภาพที่ 1 แสดงฟันที่ยึดกับท่อพีวีซี ให้รอยต่อระหว่างเคลือบฟันและเคลือบรากฟันอยู่สูงกว่าตำแหน่งยึด 2 มิลลิเมตร นำมาตัดในแนวระนาบ ที่ระดับ 2 มิลลิเมตรจากร่องกลางฟัน



ภาพที่ 2 แสดงการฉายแสงภายหลังวางท่อไทกอนในกลุ่มตัวอย่างที่ทาสารยึดติด

ตารางที่ 1 วัสดุที่ใช้ในการศึกษาและส่วนประกอบ


Materials	Composition
Simplishade™ Self-adhesive Flow Kerr, Orange, CA, USA	GPDM, Bis-EMA, Bis-GMA, UDMA, HEMA Filler (70 wt%) : barium glass filler, prepolymerized filler, silica, ytterbium trifluoride
OptiBond Universal Kerr, Orange, CA, USA	GPDM, Glycerol dimethacrylate, HEMA, acetone, ethanol
Scotchbond™ Etchant Phosphoric Acid (3M ESPE, USA)	37% phosphoric acid

ตารางที่ 2 แสดงวิธีการเตรียมพื้นผิวเนื้อฟันต่างๆ

Group	Application technique
NS	1. Rinsed and gently dried
ES	1. Acid etched using 37% phosphoric acid for 15 s 2. Rinsed and gently dried for 5 s
OS	1. Universal adhesive was applied using a micro brush and rubbing for 20 s 2. Spread gently with air for 5 s

การบูรณะด้วยเรซินคอมโพสิต

จากนั้นทำการบูรณะด้วยวัสดุบูรณะซิมพลิเจด เซลฟ์แอตชีฟโฟลว์ ใส่ลงในท่อพลาสติกไทกอนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 มิลลิเมตร สูง 2.0 มิลลิเมตร โดยใช้เครื่องมือตัดแต่งวัสดุอุดฟัน และใช้แผ่นแก้วไลต์ ขนาด 10x10 มิลลิเมตร ความหนา 1 มิลลิเมตร วางทับบนผิวเรซินคอมโพสิตและฉายแสงโดยวางเครื่องฉายแสงบนแผ่นแก้วไลต์ นาน 20 วินาที หลังจากนั้นใช้ใบมีดผ่าตัดหมายเลข 11 กรีดท่อพลาสติกไทกอนออก (ภาพที่ 3) นำชิ้นงานไปส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ดิจิทัลเพื่อตรวจสอบชิ้นงาน พิจารณาชิ้นตัวอย่างเข้าทดสอบตามเกณฑ์การคัดเข้า ได้แก่ ชิ้นตัวอย่างที่ไม่มีฟองอากาศในเนื้อวัสดุ จากนั้นนำชิ้นตัวอย่างทั้งหมดแช่ในน้ำกลั่น 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมง




ภาพที่ 3 แสดงภายหลังทำการถอดด้วยเรซินคอมโพสิต ใช้ใบมีดผ่าตัดหมายเลข 11 กรีดท่อพลาสติกไทกอนออก

การทดสอบความแข็งแรงพันธะเนื้อระดับจุลภาค

นำกลุ่มการทดลองทุกกลุ่มมาทดสอบความแข็งแรงพันธะเนื้อระดับจุลภาคด้วยเครื่องทดสอบสากล (universal testing machine, Instron Model5566LV, Instron, UK) ซึ่งได้รับการสอบเทียบ (calibration) ก่อนเริ่มทำการวิจัยโดย Intro

TSC Co., Ltd. Calibration Center ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยใช้หัวกดจัดพันเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2 มิลลิเมตรคล้องรอบแท่งเรซินคอมโพสิตโดยให้เส้นลวดอยู่ติดเนื้อฟันมากที่สุด ใช้แรงดึงขึ้นด้วยความเร็ว 1 มิลลิเมตรต่อ 1 นาที (ภาพที่ 4) บันทึกแรงทำให้เกิดการแตกหักระหว่างแท่งเรซินคอมโพสิตที่ติดกับเนื้อฟันในหน่วยเมกะปาสคาล (megapascal; MPa) ทำการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) ทดสอบการแจกแจงปกติของข้อมูลด้วยการทดสอบชาฟิโร-วิลค์ (Shapiro-Wilk test) และทดสอบความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม (test of homogeneity of variances) ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova) ในการทดสอบสมมติฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ด้วยการเปรียบเทียบเชิงซ้อนชนิดบอนเฟอร์โรนี (Bonferroni) โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05



ภาพที่ 4 การทดสอบความแข็งแรงพันธะเนื้อระดับจุลภาค โดยใช้หัวกดจัดพันเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2 มิลลิเมตรคล้องรอบแท่งเรซิน คอมโพสิต แล้วออกแรงดึงขึ้นด้วยความเร็ว 1 มิลลิเมตรต่อนาที

ผลการวิจัย

ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงพันธะเนื้อระดับจุลภาคเป็นไปตามตารางที่ 3 ตรวจสอบสมมติฐานด้วยสถิติวิเคราะห์การแจกแจงข้อมูลของ Shapiro-Wilk พบว่า ข้อมูลของแต่ละกลุ่มมีการแจกแจงปกติ ตรวจสอบความแปรปรวนระหว่างกลุ่มของ Levene ไม่พบความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม จึงวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยความแข็งแรงพันธะเนื้อระดับจุลภาค (MPa) ต่อเนื้อฟันที่ถูกเตรียมพื้นผิวด้วยวิธีการต่างๆ และบูรณะด้วยวัสดุบูรณะซิมพลิเจดเซล์ฟแอตชีฟโฟลว์ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแข็งแรงพันธะเนื้อระดับจุลภาคต่อเนื้อฟันโดยใช้การเปรียบเทียบเชิงซ้อนชนิดบอนเฟอร์โรนี

Surface treatment	Mean	Std. Deviation	Maximum	Minimum
NS	11.21 ^a	2.17	13.55	6.81
ES	19.88 ^b	3.11	23.22	14.82
OS	28.67 ^c	1.46	30.55	25.57

*different superscript letters indicate significant difference ($P < 0.001$)

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่า วิธีการเตรียมพื้นผิวเนื้อฟันมีผลต่อค่าความแข็งแรงพันธะเนื้อระดับจุลภาคต่อเนื้อฟันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.001$) และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ด้วยการเปรียบเทียบเชิงซ้อนชนิดบอนเฟอร์โรนีพบว่า ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงพันธะเนื้อระดับจุลภาคของกลุ่ม NS, ES และ OS มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.001$) โดยค่าความแข็งแรงพันธะเนื้อระดับจุลภาคของกลุ่ม OS สูงกว่ากลุ่ม ES และ NS อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.001$) และพบว่า กลุ่ม ES สูงกว่ากลุ่ม NS อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.001$)

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

การศึกษานี้ทดสอบความแข็งแรงพันธะเนื้อระดับจุลภาคของเซล์ฟแอตตีชีฟเรซินคอมโพสิต ชนิดซิมพลิเจตเซล์ฟแอตตีชีฟโฟลว์ต่อเนื้อฟัน โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแข็งแรงพันธะเนื้อระดับจุลภาค เมื่อเตรียมพื้นผิวเนื้อฟัน 3 วิธี ได้แก่ การไม่เตรียมพื้นผิวเนื้อฟัน การทากรดฟอสฟอริก ความเข้มข้นร้อยละ 37 และการทาสารยึดติดยูนิเวอร์แซล ชนิดออปติบอนด์ยูนิเวอร์แซล โดยซิมพลิเจตเซล์ฟแอตตีชีฟโฟลว์ได้มีการพัฒนาเพื่อลดขั้นตอนในการบูรณะเรซินคอมโพสิต เนื่องจากมีคุณสมบัติยึดติดกับเนื้อฟันได้ จึงไม่ต้องใช้ร่วมกับสารยึดติด ทำให้ใช้งานได้ง่าย โดยวัสดุบูรณะเซล์ฟแอตตีชีฟเรซินคอมโพสิตมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับระบบสารยึดติดเซล์ฟเอซ เนื่องจากมีมอนอเมอร์ที่มีความเป็นกรด เช่น GPDM, คาร์บอกซิลิกเมทาครีเลท (Carboxylic methacrylate) เช่น 4-MET หรือฟอสเฟตเมทิล เมทาครีเลท (phosphate ethyl methacrylate, BMEP) ซึ่งมีมอนอเมอร์เหล่านี้มีความเป็นกรด โดยจะทำหน้าที่กัดผิวเนื้อฟันเพียงบางส่วน และซึมผ่านชั้นเสมียร์ (smear layer) ก่อให้เกิดชั้นไฮบริด (hybrid layer) ที่มีความหนาในระดับซับไมครอน นอกจากนี้ยังมีการเติม HEMA เพื่อเพิ่มความสามารถในการเกิดสภาวะการเปียกของพื้นผิว (wettability) ของวัสดุบนพื้นผิวเนื้อฟันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย (Maas et al., 2017) โดยกลไกการยึดติดด้วยตัวเองของวัสดุบูรณะเซล์ฟแอตตีชีฟเรซินคอมโพสิตเกิดจากความสามารถของมอนอเมอร์ที่มีความเป็นกรดในการทำให้พื้นผิวเนื้อฟันเกิดการสูญเสียแร่ธาตุ (demineralized) และเกิดการแทรกซึมเข้าเนื้อฟัน ส่งผลให้เกิดการยึดติดเชิงกลระดับจุลภาค (micromechanical retention) และเกิดการยึดติดทางเคมี (chemical interaction) ระหว่างหมู่ฟอสเฟตอะซิดิกและไฮดรอกซีอะพาไทต์ (hydroxyapatite) (Hanabusa et al., 2011) โดยกลไกการยึดติดนี้เกิดในระดับนาโน (nanointeraction) คล้ายกับกลไกการยึดติดของเรซินซีเมนต์ชนิดเซล์ฟแอตตีชีฟ (self-adhesive resin cements) (David et al., 2022)

การศึกษานี้ได้เลือกวิธีทดสอบโดยใช้การทดสอบความแข็งแรงพันธะเนื้อระดับจุลภาค เป็นการทดสอบความแข็งแรงพันธะเนื้อ ซึ่งสามารถวัดความแข็งแรงของการยึดติดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทำการวิเคราะห์พื้นที่และความลึกของพื้นผิวต่างๆ ได้ ข้อดี คือ สามารถสร้างตัวอย่างระดับจุลภาคหลายชิ้นได้จากฟันเพียงหนึ่งซี่ ช่วยให้ใช้ฟันในซี่เดียวกันได้ เพื่อลดความแตกต่างของชิ้นตัวอย่าง เนื่องจากพื้นที่ทดสอบมีขนาดเล็ก ชิ้นงานของการทดสอบความแข็งแรงพันธะเนื้อระดับจุลภาคจะไม่มีแรงกระทำต่อชิ้นงานก่อนการทดสอบ ช่วยในการลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการทดสอบได้ (Sirisha et al., 2014) การศึกษาของ Van Meerbeek และคณะ (Van Meerbeek et al., 2010) พบว่า การทดสอบค่าความแข็งแรงพันธะเนื้อที่ให้แรงกระทำด้วยหัวกดจัดฟัน โดยแรงที่เกิดขึ้นจะใกล้เคียงกับรอยต่อแท่งคอมโพสิตที่ติดกับเนื้อฟันหรือเคลือบฟันมากกว่าแรงกระทำด้วยไขมีด จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของการศึกษานี้พบว่า วิธีการเตรียมพื้นผิวเนื้อฟันมีผลต่อค่าความแข็งแรงพันธะเนื้อระดับจุลภาคต่อเนื้อฟันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < .001$) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Bumrungruan และ Sakoolnamarka ในปี 2016 ที่รายงานไว้ว่า วิธีการเตรียมพื้นผิวเนื้อฟันส่งผลต่อค่าความแข็งแรงพันธะเนื้อระดับจุลภาคต่อเนื้อฟัน (Bumrungruan & Sakoolnamarka, 2016) และจากการศึกษานี้พบว่า ในการบูรณะวัสดุซิมพลิเจตเซล์ฟแอตตีชีฟโฟลว์ กลุ่ม NS มีค่าความแข็งแรงพันธะเนื้อระดับจุลภาคต่อเนื้อฟันต่ำกว่ากลุ่มอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.001$) เป็นผลมาจากวัสดุมีความหนืดที่สูง (high viscosity) และมีความสามารถต่ำในการทำให้ผิวเนื้อฟันเปียก (surface wettability) ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดการกำจัดแร่ธาตุและการซึมแทรกเข้าสู่เนื้อฟัน ทำให้วัสดุไม่สามารถแทรกซึมเข้าสู่เนื้อฟันได้ (Hanabusa et al., 2011) อีกทั้งการที่วัสดุไม่สามารถแทรกซึมเข้าเนื้อฟันได้เพียงพอนั้น เป็นผลให้เกิดกลไกการยึดติดเชิงกลระดับจุลภาคไม่เพียงพอ (Bumrungruan & Sakoolnamarka, 2016) ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ลดประสิทธิภาพการยึดติดของวัสดุได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาก่อนหน้าของ Nahas และคณะ ในปี 2016 และผลการศึกษาของ Peterson และคณะ ในปี 2018 ที่รายงานไว้ว่า ค่าความแข็งแรงพันธะของวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิตไหลแผ่ได้ดี ชนิดเซล์ฟแอตตีชีฟ ต่อเนื้อฟันมีความแข็งแรงในการยึดติดต่ำ (Nahas et al., 2016; Peterson et al., 2018) อีกทั้งการศึกษานี้พบว่า กลุ่ม ES มีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงพันธะเนื้อระดับจุลภาคของซิมพลิเจตเซล์ฟแอตตีชีฟเรซินคอมโพสิตต่อเนื้อฟันสูงกว่ากลุ่มที่ NS อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.001$) เป็นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของ

Sibai และคณะ ซึ่งพบว่าการใช้กรดฟอสฟอริก ความเข้มข้นร้อยละ 37 ในการเตรียมพื้นผิวเนื้อฟันก่อนที่จะบูรณะด้วยเรซินคอมโพสิตไหลแห้งได้ดี ชนิดเซล์ฟแอตตีฟ พูซิโอลิซวิตเดนทิน มีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงพันธะเนื้อสูงกว่าการไม่เตรียมพื้นผิวเนื้อฟัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ บ่งชี้ว่า การเตรียมพื้นผิวด้วยกรดฟอสฟอริก ช่วยเพิ่มความแข็งแรงพันธะต่อเนื้อฟัน แม้ในผิวเนื้อฟันที่ไม่มีชั้นสเมียร์ (Sibai et al., 2022) การศึกษานี้พบว่า กลุ่ม OS มีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงพันธะเนื้อระดับจุลภาคต่อเนื้อฟันสูงกว่ากลุ่ม ES และ NS อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.001$) สอดคล้องกับการศึกษาของ Memarpour และคณะ ในปี 2016 พบว่า การใช้สารยึดติดชนิดเซล์ฟเอช สามารถเพิ่มความแข็งแรงพันธะของเรซินคอมโพสิต ซึ่งสามารถอธิบายได้จากความหนืดที่ต่ำและความสามารถในการทำให้เกิดภาวะการเปียกของพื้นผิวได้ดีเยี่ยมของระบบสารยึดติด ชนิดเซล์ฟเอช ซึ่งช่วยเสริมการเกิดปฏิกิริยาระหว่างอะซิติคมอนอเมอร์กับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Memarpour et al., 2016) การใช้สารยึดติดซึ่งมีความหนืดต่ำ จะสามารถไหลแผ่และแทรกซึมไปตามพื้นผิวเนื้อฟันได้ดีกว่าการใช้ซิมพลิเจตเซล์ฟแอตตีฟโฟลว์โดยไม่ใช้สารยึดติด บ่งชี้ว่าความหนืดและความสามารถในการไหลแผ่และแทรกซึมของพื้นผิวของสารยึดติดเป็นปัจจัยสำคัญในการยึดติดกับเนื้อฟัน (David et al., 2022) เมื่อเปรียบเทียบส่วนประกอบของสารยึดติดระบบเซล์ฟเอช และวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิตไหลแห้งได้ดี ชนิดเซล์ฟแอตตีฟ พบว่ามีองค์ประกอบมอนอเมอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชันเหมือนกันคือ GPDM ซึ่งศักยภาพในการยึดติดทางเคมีของ GPDM อาจมีบทบาทสำคัญต่อประสิทธิภาพการยึดติดของเรซินคอมโพสิตไหลแห้งได้ดี ชนิดเซล์ฟแอตตีฟ แต่การยึดติดทางเคมีของ GPDM กับไฮดรอกซีอะพาไทต์อาจไม่เกิดขึ้นจริงและยังไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจน (Bumrungruan & Sakoolnamarka, 2016) มากไปกว่านั้น อะซิติคมอนอเมอร์ในเรซินคอมโพสิตชนิดเซล์ฟแอตตีฟ มีความเป็นกรดที่ต่ำกว่าในระบบสารยึดติดชนิดเซล์ฟเอช ซึ่งสามารถอธิบายได้ถึงความแข็งแรงพันธะที่ต่ำกว่าเมื่อไม่ได้ใช้ร่วมกับการทาสารยึดติด จากผลการทดลองนี้สรุปได้ว่า การใช้วัสดุบูรณะซิมพลิเจตเซล์ฟแอตตีฟโฟลว์ ควรใช้ร่วมกับสารยึดติดเพื่อให้ได้ความแข็งแรงพันธะต่อเนื้อฟันสูงที่สุด อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้เป็นเพียงการศึกษาเชิงทดลองในห้องปฏิบัติการ (in vitro) ซึ่งอาจแตกต่างจากสภาพแวดล้อมจริงในช่องปาก และใช้ชิ้นตัวอย่างเพียง 30 ชิ้นตัวอย่าง ซึ่งอาจไม่สามารถสะท้อนลักษณะของประชากรทั้งหมดได้อย่างครบถ้วน และทำการทดลองในระยะเวลาเพียง 24 ชั่วโมง จึงยังไม่สามารถระบุผลของการยึดติดในระยะยาวได้

ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจัย

จากผลการศึกษาพบว่า การเตรียมพื้นผิวเนื้อฟันมีผลต่อค่าความแข็งแรงพันธะเนื้อระดับจุลภาคของวัสดุบูรณะซิมพลิเจตเซล์ฟแอตตีฟโฟลว์ ดังนั้นเพื่อให้มีคุณภาพในการยึดติดและคุณภาพการบูรณะฟันที่ดี ควรเลือกวิธีการเตรียมพื้นผิวฟันที่เหมาะสมในการบูรณะ โดยการศึกษาพบว่า ในการบูรณะฟันด้วยวัสดุบูรณะซิมพลิเจตเซล์ฟแอตตีฟโฟลว์ ควรใช้ร่วมกับสารยึดติดเพื่อให้ได้ความแข็งแรงพันธะต่อเนื้อฟันสูงที่สุด

ข้อเสนอในการวิจัยครั้งต่อไป

- 1) ควรศึกษาเปรียบเทียบวิธีเตรียมพื้นผิวเนื้อฟันแบบอื่นๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์เลือกวิธีการเตรียมพื้นผิวเนื้อฟันก่อนบูรณะวัสดุเซล์ฟแอตตีฟเรซินคอมโพสิตต่อไป
- 2) ควรเพิ่มการจำลองการใช้งานในทางห้องปฏิบัติการรูปแบบอื่น เช่น การจำลองการใช้งานโดยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ การจำลองการใช้งานด้วยกรดเบส ความชื้น เป็นต้น
- 3) ควรศึกษาคุณสมบัติการยึดติดของวัสดุเรซินคอมโพสิตเซล์ฟแอตตีฟ ชนิดอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติการยึดติดของวัสดุ เนื่องจากเป็นวัสดุที่ยังมีการศึกษาน้อยและเป็นวัสดุที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่
- 4) ควรศึกษาคุณสมบัติเชิงกลประเภทอื่น เช่น คุณสมบัติการต้านการแตกหัก ความแข็งแรงด้านแรงกดอัด ความแข็งแรงดัดขวาง เป็นต้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกใช้วัสดุบูรณะในสถานการณ์จริงเช่นกัน
- 5) ควรมีการศึกษาทางคลินิกเพิ่มเติมเพื่อทดสอบอายุการใช้งานของวัสดุซิมพลิเจตเซล์ฟแอตตีฟโฟลว์และศึกษาอัตราความสำเร็จในการรักษาต่อไป

เอกสารอ้างอิง

- Alghamdi, A. A., Athamh, S., Alzhrani, R., & Filemban, H. (2024). Assessment of the Micro-Tensile Bond Strength of a Novel Bioactive Dental Restorative Material (Surefil One). *Polymers*, 16(11), 1558.
- Bumrungruan, C., & Sakoolnamarka, R. (2016). Microshear bond strength to dentin of self-adhesive flowable composite compared with total-etch and all-in-one adhesives. *Journal of Dental Sciences*, 11(4), 449-456.
- Chen, H., Feng, S., Jin, Y., Hou, Y., & Zhu, S. (2022). Comparison of bond strength of universal adhesives using different etching modes: A systematic review and meta-analysis. *Dental materials journal*, 41(1), 1-10.
- David, C., Cardoso de Cardoso, G., Isolan, C. P., Piva, E., Moraes, R. R., & Cuevas-Suarez, C. E. (2022). Bond strength of self-adhesive flowable composite resins to dental tissues: A systematic review and meta-analysis of in vitro studies. *The Journal of Prosthetic Dentistry*, 128(5), 876-885.
- Ferracane, J. L. (2011). Resin composite—State of the art. *Dental Materials*, 27(1), 29-38.
- Hanabusa, M., Mine, A., Kuboki, T., Momoi, Y., Van Landuyt, K. L., Van Meerbeek, B., & De Munck, J. (2011). TEM interfacial characterization of an experimental self-adhesive filling material bonded to enamel/dentin. *Dental Materials*, 27(8), 818-824.
- Maas, M. S., Alania, Y., Natale, L. C., Rodrigues, M. C., Watts, D. C., & Braga, R. R. (2017). Trends in restorative composites research: what is in the future?. *Brazilian Oral Research*, 31(suppl 1), e55.
- Memarpour, M., Shafiei, F., Razmjoei, F., & Kianimanesh, N. (2016). Effect of laser preparation on adhesion of a self-adhesive flowable composite resin to primary teeth. *Microscopy Research and Technique*, 79(4), 334-341.
- Nahas, P., Zeinoun, T., Majzoub, Z., Corbani, K., & Nammour, S. (2016). The effect of energy densities on the shear bond strength of self-adhering Flowable composite to Er: YAG pretreated dentin. *BioMed research international*, 2016(1), 6507924.
- Peterson, J., Rizk, M., Hoch, M., & Wiegand, A. (2018). Bonding performance of self-adhesive flowable composites to enamel, dentin and a nano-hybrid composite. *Odontology*, 106(2), 171-180.
- Sarrett, D. C. (2005). Clinical challenges and the relevance of materials testing for posterior composite restorations. *Dental materials*, 21(1), 9-20.
- Sibai, N., El Mourad, A., Al Suhaibani, N., Al Ahmadi, R., & Al Dosary, S. (2022). Shear bond strength of self-adhesive flowable resin composite. *International Journal of Dentistry*, 2022(1), 6280624.
- Sirisha, K., Ravishankar, Y., Ravikumar, P., & Rambabu, T. (2014). Validity of bond strength tests: A critical review-Part II. *Journal of Conservative Dentistry*, 17(5), 420.
- Van Meerbeek, B., & Frankenberger, R. (2019). Editorial: On our way towards self-adhesive restorative materials?. *The Journal of Adhesive Dentistry*, 21(4), 295-296.
- Van Meerbeek, B., Peumans, M., Poitevin, A., Mine, A., Van Ende, A., Neves, A., & De Munck, J. (2010). Relationship between bond-strength tests and clinical outcomes. *Dental Materials*, 26(2), e100-e121.
- Yao, C., Ahmed, M. H., Zhang, F., Mercelis, B., Van Landuyt, K. L., Huang, C., & Van Meerbeek, B. (2020a). Structural/chemical characterization and bond strength of a new self-adhesive bulk-fill restorative. *Journal of Adhesive Dentistry*, 22(1), 85-97.

Yao, C., Ahmed, M. H., Okazaki, Y., Van Landuyt, K. L., Huang, C., & Van Meerbeek, B. (2020b). Bonding efficacy of a new self-adhesive restorative onto flat dentin vs class-I cavity-bottom dentin. *Journal of Adhesive Dentistry*, 22(1), 65-77.

Data Availability Statement: The raw data supporting the conclusions of this article will be made available by the authors, without undue reservation.

Conflicts of Interest: The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Publisher's Note: All claims expressed in this article are solely those of the authors and do not necessarily represent those of their affiliated organizations, or those of the publisher, the editors and the reviewers. Any product that may be evaluated in this article, or claim that may be made by its manufacturer, is not guaranteed or endorsed by the publisher.



Copyright: © 2025 by the authors. This is a fully open-access article distributed under the terms of the Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).